

Cementgebonden snelafbindende wandegaliseringsmiddel

Basis	Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddelen.
Kleur	Grijs.

Productvoordelen

- Geschikt voor binnen
- Snelafbindend
- Vochtbestendig
- Spanningsarm
- Vorstongevoelig
- Hoge eindsterkte
- Uitstekend verwerkbaar
- Hoog vullend vermogen
- Laagdikte van 2 tot 50 mm
- Chromaatarm

Toepassing

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden, steenachtige en gipsachtige wanden zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsplaten, gipsblokken e.d., waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Voor buiten of in zwembaden, onze 658 Wandoforte (2-15 mm laagdikte) of 659 Wandolite (2-5 mm laagdikte) toepassen.

Prestaties en eigenschappen

Verbruik	Ca. 1,2 kg/m ² per mm laagdikte.
Eindsterkte	957 Wandoquick is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen op te verlijmen.
Drukvastheid	Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 12 N/mm ² .
Buigsterkte	Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 0,4 N/mm ² .
Veroudering	957 Wandoquick vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Verwerking

Laagdikte	957 Wandoquick kan in laagdiktes van 2 tot 50 mm worden opgebracht.
Mengverhouding	25 kg 957 Wandoquick op 7,5-8 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 2 á 3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.
Verwerkingstijd	Bij 20°C de aangemaakte mortel binnen 40 minuten verwerken.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 10°C tot 25°C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Droogtijd	Voor keramisch tegelwerk 2-3 uur bij 20°C. Bij natuursteen 24 uur aanhouden.
Opslag	Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid	12 Maanden, in onaangebroke verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

957 wandoquick

Ondergrond

- 957 Wandoquick kan op elk type starre, druk- en trekvlaste, cementachtige ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Alle oude onstabiele verf-, kalk- en stuclagen verwijderen.
- Gladde en gesloten wanden, zoals bijv. bestaand tegelwerk grondig ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens goed naspoelen met schoon leidingwater en volledig laten drogen. Hierna voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
- Poreuze wanden, zoals gips- (-blokken, -pleister) en cementgebonden wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Gipsplaten kunnen zonder voorstrijken direct worden afgewerkt.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing

- Voeg 25 kg 957 Wandoquick toe aan 7,5-8 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 40 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
- Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna 'nat in nat' de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte.
- Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.
- Na 2-3 uur is de ondergrond gereed voor verdere afwerking.

Verzendenheid

Zak á 25 kg. Pallet á 42 stuks.

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

