



## 957 WANDDOQUICK

Cementgebonden snelafbindende egalisatie voor wanden en vloeren.

---

### Producttypering

---

Basis : Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddelen.

Kleur : Grijs.

- Geschikt voor binnen en buiten
- Snelafbindend
- Vochtbestendig
- Spanningsarm
- Vorstongevoelig
- Hoge eindsterkte
- Uitstekend verwerkbaar
- Hoog vullend vermogen
- Laagdikte van 2 tot 50 mm
- Chromaatarm

---

### Eigenschappen

---

Classificatie : CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik onder keramisch tegelwerk.

Veroudering : 957 Wandoquick vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Eindsterkte : 957 Wandoquick is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen op te verlijmen.

Verbruik : Ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte.

---

### Toepassing

---

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot 50 mm.

Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden in buitentoepassingen, het repareren van vloeren en het maken van afschotlagen ten behoeve van het tegelwerk. In buiten- en vloertoepassingen een laagdikte aanhouden van minimaal 10 tot maximaal 30 mm.

---

## Verwerking

---

Laagdikte	: 957 Wandoquick kan in laagdiktes van 2 tot 50 mm worden opgebracht. In buiten- en vloertoepassingen een laagdikte aanhouden van minimaal 10 tot maximaal 30 mm.
Opslag	: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding	: 20 kg 957 Wandoquick op 6-6,5 liter water.
Verwerkingstijd	: Bij 20°C de aangemaakte mortel binnen 30 minuten verwerken.
Wachttijd	: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 2 à 3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.
Droogtijd	: Voor keramisch tegelwerk 2-3 uur bij 20° C. Bij natuursteen 24 uur aanhouden.
Houdbaarheid	: 12 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur	: Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

### Ondergrond:

- 957 Wandoquick kan op elk type starre, druk- en trekvraste ondergrond, welke schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Alle oude onstabiele verf-, kalk- en stuclagen verwijderen.
- Gladde en gesloten wanden, zoals bijv. bestaand tegelwerk grondig ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens goed naspoelen met schoon leidingwater en volledig laten drogen. Hierna voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
- Poreuze wanden, zoals gips- (-blokken, -pleister en -platen) en cementgebonden wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

### Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 20 kg 957 Wandoquick toe aan 6-6,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 30 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
- Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna (nat in nat) de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte.
- Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.
- Na ca. 2-3 droogtijd uur is de ondergrond gereed voor afwerking met keramische tegels. Natuursteen na minimaal 24 uur droogtijd aanbrengen.
- Verf, behang, spack-en sierpleister na minimaal 48 uur droogtijd aanbrengen.
- In buitentoepassingen en zwembaden de 957 Wandoquick voorzien van de 730 Isoflex.

---

## Kwaliteit en garantie

---



---

## Milieu en gezondheid

---

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.com](http://www.eurocol.com).

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
957	Wandoquick	20 kg	8 710345 957021

**the strong connection**